ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ГЕЛЬКОУТ ПРОЗРАЧНЫЙ ДАГАЗПОЛ GIN614

Нанесение вручную и распылителем · вязкость 4800–5200 сПз

НАЗНАЧЕНИЕ

Гелькоут предназначен как для нанесения вручную, так и с помощью распылителя.

Покрытие обладает высокими декоративными свойствами — блеском, устойчивостью к изменению цвета подложки при воздействии неблагоприятных факторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Вязкость по Brookfield, шпиндель 4, скорость 12, при 23 °C	4800–5200 сПз
Время гелеобразования при 20 °C (2 % МЕКР 50 %)	10–12 мин

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- Отверждение — 2 % МЕКР 50 %; время гелеобразования при 20 °C составляет 10–12 мин.