ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ

Гидроксид алюминия специальный

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Зернистый или мелкий сухой порошок белого цвета. Минеральный состав: гидроксид алюминия гиббситовой структуры.

Стандарт: ТУ 1711-015-40705684-2006. Марки: -25, -15, -10, -05, -03, -01.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Показатель	Значение
$Al(OH)_3$	>99,5%
Fe_2O_3	< 0,03%
Водорастворимые соли	< 0,12%
SiO_2	< 0,1%
Na_2O+K_2O в пересчёте на Na_2O	< 0,4%

ФИЗИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Плотность, г/см³	2,4
Твёрдость (по Моосу)	2,5÷3,5
Коэффициент преломления	1,56÷1,58
Показатель pH	8÷10
Влажность, %	< 0,3
Электрическая проницаемость (ISO 787-14)	< 100 мкСм/см
Потери при прокаливании (800 °C, 1 час)	> 34%

ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПО МАРКАМ

Показатель	**25**	**15**	**10**	**05**	**03**	**01**
Средний диаметр частиц D50, мкм	25	15	10	5	3	1,8
Максимальный диаметр частиц D98, мкм	80	60	35	25	18	12
Минимальный диаметр частиц D10, мкм	10	5	3	2,5	1	0,8
Маслоёмкость (ISO 787/5), г/100 г	22	24	25	28	32	35
ДОФ-поглощение (ISO 787/5), г/100 г	32	33	35	37	39	42

УПАКОВКА

- полипропиленовые контейнеры МКР с полиэтиленовыми вкладышами по 250–1000 кг;
- бумажные клапанные мешки по 10–50 кг на паллетах (до 1200 кг) с использованием материалов транспортной защиты.