**RADOPOL GIN618 –** полиэфирный гелькоут на основе изофталевой кислоты и неопентилгликоля, модифицированные метилметакрилатными мономерами.

| № п/п | Наименование показателей | Значение |
|---|---|---|
| 1. | Время гелеобразования, мин., 2% МЕКР 50%, при 20±0,5°С | 10-12 |
| 2. | Чистота | без заметных включений |
| 3. | Вязкость по Brookfield шпиндель 4, скорость 12, сР при 23°С | 7000-8000 |
| 4. | Массовая доля нелетучих веществ, % | 60 ± 5 |
| 5. | $T_{макс,}$ °С | 150-190 |
| 6. | Температура вспышки, °С | 31 |

**Тара: ведро 20 кг.**

**Хранить в плотно закрытой таре в крытом складском помещении при температуре не ниже 0°С и не выше 25°С вдали от отопительных приборов.**