RADOPOL GIN688 – полиэфирный гелькоут на основе изофталевой кислоты и неопентилгликоля, модифицированные метилметакрилатными мономерами.
RADOPOL GIN688 - среднереактивный, низковязкий, прозрачный гелькоут с высокой химической, атмосферной и УФ- устойчивостью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для нанесения вручную/напыление. Покрытие обладает высокими декоративными свойствами – блеском, устойчивостью к изменению цвета подложки при воздействии неблагоприятных факторов.

№ п/п	Наименование показателей	Значение
1.	Время гелеобразования, мин., 2% МЕКР 50%, при 20±0,5°С	10-12
2.	Чистота	без заметных включений
3.	Вязкость по Brookfield шпиндель 4, скорость 12, сР при 23°С	8000-10 000
4.	Массовая доля нелетучих веществ, %	50 ± 2
5	Кислотное число, мг КОН/г, не более	15
6	Тиксотропный индекс	6 – 8

Тара: ведро 20 кг.

Хранить в плотно закрытой таре в крытом складском помещении при температуре не ниже 0°С и не выше 25°С вдали от отопительных приборов.