ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ГРУНТ ДЛЯ МАТРИЦ ПОЛИВОСК П-ГРУНТ15

Полупостоянный полимерный грунт на основе изопарафиновых углеводородов · 1 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Поливоск П-Грунт15 — эффективная многокомпонентная полимерная грунтовка в смеси растворителей на основе высокочистых изопарафиновых углеводородов для подготовки, герметизации и уменьшения пористости поверхностей матриц.

Служит базовым покрытием для новых или восстановленных матриц. Подходит для стекловолоконных, алюминиевых, стальных и большинства других твёрдых или плотных поверхностей.

СОСТАВ И СВОЙСТВА

- Продукт отверждается влажностью воздуха: относительная влажность воздуха в рабочей зоне должна быть от 35 % до 70 %.
- Перед началом работ матрицу (форму) заземлить.
- Грунтовка должна быть прозрачной, без видимого осадка. Если состав помутнел или приобрёл молочно-белый оттенок — он загрязнён.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Плотность	0,75 г/см³
Влажность воздуха в рабочей зоне	35–70 %

ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

• Поверхность матрицы тщательно очистить от следов полиролей, воска, разделительных смазок и других герметизирующих составов (рекомендуется очиститель Поливоск П-ОМ). Поверхность должна быть сухой и без следов загрязнений.

• Продукт перемешать встряхиванием в закрытой таре. Обильно смочить чистую неокрашенную ткань из 100 % хлопка и нанести круговыми движениями от краёв к центру сплошную ровную плёнку грунтовки участками по 0,3–0,5 м².

• Излишки и подтёки убрать (промокнуть) новым чистым куском сухой хлопковой ткани. Обработать всю поверхность матрицы, включая фланцы и торцы. Обязательно нанести два слоя грунта.

• Перед нанесением второго слоя выждать 30 минут — время полимеризации первого слоя.

• Перед нанесением разделительной смазки выждать 2 часа для полимеризации продукта. Если матрица новая и не прошла постотверждение, после второго слоя выдержать 18–20 часов.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Продукт хранить в тёмном и сухом месте при температуре 5–25 °C. Плотно закрывать крышку после использования. Беречь от источников огня: пламени, горелок, искровых разрядов. Не курить. Не разогревать на открытом огне или электроплитке с открытой спиралью.

Гарантийный срок годности — 3 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документ	Обозначение
Технические условия	ТУ 20.59.41-012-58952969-2024