ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

КОМПЛЕКТ POLYFLEX A40 (A+B) 2 КГ

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная полиуретановая система итальянского производства комнатного отверждения низкой вязкости, применяется для создания форм и штампов для литья бетона, гипса, пенополиуретана и полиуретановых пластиков, воска, мыла и других заливочных материалов. Твердость по Шору А 40 Нанесение: Заливка Рабочая температура: от 20 С Время гелеобразования при 23С: 30-40 минут Время отверждения: 12-24 часов в зависимости от конфигурации изделия Фасовка: 2 кг Срок хранения: 12 месяцев в сухом прохладном месте