ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

КАРБОН М ЭПОКСИДНЫЙ КОМПАУНД 1 КГ.

Прозрачный низковязкий компаунд холодного отверждения · 1 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Прозрачный низковязкий компаунд холодного отверждения на эпоксидной основе, преимущественно для работы с карбоном и кевларом. Легко пропитывает материал, не разрушает внутренней структуры нити. Не содержит растворителей.

Изготовление углепластиковых и стеклопластиковых изделий методом вакуумной инфузии, в том числе радиопрозрачных, устойчивых к УФ, пресной и морской воде, с повышенными требованиями по теплостойкости; изготовление декоративных и защитных покрытий бетонных, металлических и деревянных поверхностей, устойчивых к воздействию окружающей среды; изготовление лакокрасочных покрытий для внутренних и наружных работ.

СВОЙСТВА

- Легко пропитывает карбон и кевлар, не разрушает структуру нити
- Не содержит растворителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Соотношение смола : отвердитель	100 : 37
Теплостойкость по Мартенсу	не менее 75 °C
Время гелеобразования в слое 1–2 мм при 20 ± 2 °C	230 мин
Растворители	не содержит
Фасовка	1 кг

В описании карточки указано «Фасовка: 1,4 кг» — это, по-видимому, масса комплекта при соотношении 100 : 37; в паспорт вынесена фасовка из названия товара. Требуется уточнение.