ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ЛАК АКРИЛОВЫЙ МАТОВЫЙ L33002

Мебельные материалы RADICS · ведро 20 кг

ОПИСАНИЕ

Представляет собой раствор акрилового сополимера в органических растворителях с добавками для получения высоких малярно-технологических и декоративных свойств, отверждающийся за счет испарения растворителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для отделки мебели и предметов внутреннего интерьера.

ПРИМЕНЕНИЕ: Высыхает при температуре окружающей среды за счет испарения растворителя. Перед нанесением лак разбавляют разбавителем в количестве 15%, который поставляется в комплекте с лаком.

УСЛОВИЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ: отверждается за счет испарения растворителя.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Наносится всеми известными способами, в два слоя с промежуточной сушкой 2-5 минут при температуре 20 (± 2) ºС. Расход лака 120 г/м2.

УПАКОВКА: Ведро коническое металлическое 20 л с обручем по 20 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Гарантийный срок хранения 1 год. Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении, избегать воздействия атмосферной влаги и попадания прямых солнечных лучей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

очень быстрое высыхание; выступает как замена лакам нц, в отличие от которых не происходит миграции вредных для организма пластификаторов, имеющихся в лаках нц; светостойкость; баланс твердости и эластичности; высокая механическая прочность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей	Значение	Метод испытания
Внешний вид	Соотв.	По п.4.3 ТУ 20.30.12. 140-049-59344679-2017
Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре 20(±0,5) °С, сек. с диаметром сопла 4 мм	40 – 50	ГОСТ 8420-74
Массовая доля нелетучих веществ, %	32 - 34	По ГОСТ 17537-72 По п.4.4 ТУ 20.30.12. 140-049-59344679-2017
Блеск покрытия по блескомеру Elcometer 480, под углом 60	30	По инструкции к блескомеру
Высыхание до степени «3», час.	1 час	По ГОСТ 19007-73
Плотность, г/см3	0,955-0,965	По ГОСТ 28513-90