ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ПОЛИЭФИРНЫЙ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК L29001 ПУ

Мебельные материалы RADICS · ведро 20 кг

ОПИСАНИЕ

Полиэфирный глянцевый лак L29001 представляет собой раствор ненасыщенного полиэфира с соответствующими добавками, отверждаемый перекисью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для отделки мебели и предметов внутреннего интерьера как финишное покрытие.

УСЛОВИЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ: Полиэфирный лак отверждается при температуре окружающей среды с добавлением 2% кобальтового ускорителя (H2001), 2% перекиси (H1001) и 15% разбавителя (S2001).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Нанесение всеми известными способами, расход 120 г/м2 – 150 г/м2.

УПАКОВКА: Ведро коническое металлическое 20 л с обручем по 20 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Гарантийный срок хранения 6 месяцев. Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении, избегать воздействия атмосферной влаги и попадания прямых солнечных лучей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей	Значение	Метод испытания
Цвет пленки	Транспарентный	По п.3.2 ТУ 20.30.12. 140-047-59344679-2017
Внешний вид	Гладкое однородное покрытие	По п.3.3 ТУ 20.30.12. 140-047-59344679-2017
Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре 20(±0,5) °С, сек. с диаметром сопла 4 мм	80 – 100	ГОСТ 8420-74
Массовая доля нелетучих веществ, %	98±1	По ГОСТ 17537-72 По п.3.3 ТУ 20.30.12. 140-048-59344679-2017
Способность пленки полироваться	Полировка через 24 часа	По п.3.5 ТУ 20.30.12. 140-047-59344679-2017
Высыхание до степени «3», час.	3,5-4,0 часа	По ГОСТ 19007-73