**ООО «Компания КМП»**
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

# ЛАК УФ ОТВЕРЖДЕНИЯ L59004 УФ-ПЭ (ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ)

*Мебельные материалы RADICS · ведро 20 кг*

## ОПИСАНИЕ

Полиэфирный глянцевый лак L59004 УФ отверждения представляет собой раствор ненасыщенного полиэфира с соответствующими добавками, отверждаемый под воздействием УФ-излучения.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для отделки мебели и предметов внутреннего интерьера как финишное покрытие.

УСЛОВИЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ: Полиэфирный лак L59004 отверждается под действием УФ-излучения.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Нанесение на УФ установках.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИЭФИРНОГО ВЫСОКОГЛЯНЦЕВОГО ЛАКА УФ ОТВЕРЖДЕНИЯ L59004

(100 ГЛОСС) ПРИ ПОСТАВКЕ

УПАКОВКА: Ведро коническое металлическое 20 л с обручем по 20 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Гарантийный срок хранения 6 месяцев. Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении, избегать воздействия атмосферной влаги и попадания прямых солнечных лучей.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателей | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| Цвет пленки | Транспарентный | По п.3.2 ТУ 20.30.12. 140-047-59344679-2017 |
| Внешний вид | Гладкое однородное покрытие | По п.3.3 ТУ 20.30.12. 140-047-59344679-2017 |
| Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре 20(±0,5) °С, сек. с диаметром сопла 4 мм | 80 – 100 | ГОСТ 8420-74 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 98±1 | По ГОСТ 17537-72 По п.3.3 ТУ 20.30.12. 140-048-59344679-2017 |
| Способность пленки полироваться | Отлично полируется | По п.3.5 ТУ 20.30.12. 140-047-59344679-2017 |
| Блеск покрытия по блескомеру Elcometer 480, под углом 60 | 100 | По инструкции к блескомеру |