ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК L19002 ПУ

Мебельные материалы RADICS · ведро 20 кг

ОПИСАНИЕ

Представляет собой раствор гидроксилсодержащего полиэфира в органических растворителях с добавками для получения высоких малярно - технологических и декоративных свойств.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для отделки мебели и предметов внутреннего интерьера.

ПРИМЕНЕНИЕ: Отверждается при температуре окружающей среды с отвердителем и разбавителем.

УСЛОВИЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ: к 100 г лака добавляют 100 г полиизоционатного отвердителя марки Н0003 + 30 г разбавителя марки S1001.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Всеми известными способами, расход 150-200 г/м2.

УПАКОВКА: Ведро коническое металлическое 20 л с обручем по 20 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Гарантийный срок хранения 1 год. Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении, избегать воздействия атмосферной влаги и попадания прямых солнечных лучей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

абразивная стойкость и стойкость к царапинам; быстрое высыхание; высокая степень блеска; хорошая водостойкость; светостойкость; превосходная смачивающая способность; баланс твердости и эластичности; высокая механическая прочность; хорошая способность полироваться.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей	Значение	Метод испытания
Цвет пленки	Транспарентный	По п.3.2 ТУ 20.30.12. 140-048-59344679-2017
Внешний вид	Соотв.	По п.3.2 ТУ 20.30.12. 140-048-59344679-2017
Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре 20(±0,5) °С, сек. с диаметром сопла 4 мм	40 – 50	ГОСТ 8420-74
Массовая доля нелетучих веществ, %	46 – 48	По ГОСТ 17537-72 По п.3.3 ТУ 20.30.12. 140-048-59344679-2017
Блеск покрытия по блескомеру Elcometer 480, под углом 60	100	По инструкции к блескомеру
Время жизнеспособности при (20±2)℃, час.	5	По п.3.4 ТУ 20.30.12. 140-048-59344679-2017
Высыхание до степени «3», час.	2,0 часа	По ГОСТ 19007-73
Плотность, г/см 3	1,045-1,055	По ГОСТ 28513-90