ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМОЛА МАТРИЧНАЯ ДЛЯ КОМПОЗИТОВ DCPD M700

ДЦПД · среднереактивная · предускоренная · повышенная тиксотропия

НАЗНАЧЕНИЕ

Смола матричная DCPD M700 — среднереактивная, предускоренная, тиксотропная, водостойкая смола с пониженной эмиссией стирола, с повышенной тиксотропией.

Предназначена для изготовления матриц. Смола превосходно пропитывает стекломат и стеклоткань, имеет минимальную усадку. Применяется при комнатной температуре в системе смола — отвердитель ПМЭК 50.

СВОЙСТВА

- Повышенная тиксотропия — не стекает с вертикальных поверхностей
- Минимальная усадка
- Пониженная эмиссия стирола
- Хорошо пропитывает стекломат и стеклоткань

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Тип	ДЦПД (дициклопентадиеновая)
Реакционная способность	среднереактивная
Ускорение	предускоренная
Тиксотропность	повышенная
Отвердитель	ПМЭК 50
Способ нанесения	ручное
Время гелеобразования при 30 °C с 2 % МЭК	30 мин

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Изготовление матриц

Источник данных — описание карточки товара: заводского технического бюллетеня по этой марке в документации поставщика нет.