ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КОМПАУНД SCALO TR 30

Двухкомпонентный · Шор А 30 · соотношение 100 : 100 по весу

НАЗНАЧЕНИЕ

Полиуретановый компаунд применяется для получения высокоэластичных форм. Отличается высокими физико-механическими свойствами, что позволяет использовать его на различных производствах, включая изготовление искусственного камня, изготовление форм для производства скульптур и архитектурных элементов из гипса и бетона.

Идеально подходит для работ с гипсом, бетоном и другими подобными материалами.

СВОЙСТВА

- Высокоэластичные формы
- Высокие физико-механические свойства
- Удлинение при разрыве 1300 %
- Незначительная усадка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Соотношение компонентов по весу	100 А : 100 В
Вязкость	1900 сПз
Время жизни	25 мин
Время отверждения	16 ч
Удлинение при разрыве	1300 %
Твёрдость по Шору А	30
Прочность на растяжение	3,15 МПа
Плотность	1,01 г/см³
Усадка	незначительная

Перед применением компонент А (изоцианат) необходимо перемешать; температура компонентов должна быть 25 °С — после хранения на холоде может потребоваться до 24 часов для её выравнивания. Допускается ручное и механическое смешивание, рекомендована дегазация смеси под вакуумом. Полиуретаны обладают адгезией ко многим материалам, поэтому на мастер-модель и опалубку наносится специальный разделительный состав для формовки.