ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМОЛА BÜFA RESIN UP 0113 ACR БЕЗУСАДОЧНАЯ

Предускоренная · тиксотропная · наполненная · малоусадочные армирующие слои

НАЗНАЧЕНИЕ

Предускоренная тиксотропная наполненная полиэфирная смола для малоусадочных армирующих слоёв.

СВОЙСТВА

- Специально настроенная система с очень низкой усадкой и низкой экзотермией
- При правильной переработке позволяет формировать ламинаты толщиной до 10 мм за одну операцию
- Подходит как для ручной укладки, так и для напыления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Тип	полиэфирная, наполненная
Ускорение	предускоренная
Тиксотропность	тиксотропная
Максимальная толщина ламината за операцию	до 10 мм
Способ нанесения	ручная укладка, напыление

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Армирующие и несущие слои матриц
- Технологическая оснастка
- Крупногабаритные композитные изделия

Для оптимальных свойств материала формы производитель рекомендует постотверждение.