ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМОЛА БЕССТИРОЛЬНАЯ 400ТР

Предускоренная · тиксотропная · ненаполненная · для пенополистирола

НАЗНАЧЕНИЕ

400ТР — предускоренная тиксотропная ненаполненная полиэфирная смола, сваренная по специальной формуле. Предназначена для ручного нанесения.

Применяется при изготовлении сэндвич-панелей и моделей, где пенополистирол используется в качестве основного материала: обычные полиэфиры разъедают пенополистирол, поэтому бесстирольная смола 400ТР является предпочтительной в таких применениях.

СВОЙСТВА

- Не разрушает пенополистирол
- Тиксотропная
- Ненаполненная
- Предускоренная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Ускорение	предускоренная
Тиксотропность	тиксотропная
Наполнение	ненаполненная
Структура	светлая жидкость
Способ нанесения	ручное
Время гелеобразования при 23 °C (0,6 мл кобальта 6 % + 2 % отвердителя)	10–14 мин

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Сэндвич-панели с пенополистиролом
- Модели, где пенополистирол — основной материал

Источник данных — описание карточки товара: заводского технического бюллетеня по этой марке в документации поставщика нет.