ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ АЛИФАТИЧЕСКАЯ МАРКИ ДЭГ-1

ТУ 2225-012-14331137-2011 · маслянистая низковязкая жидкость

НАЗНАЧЕНИЕ

Смола эпоксидная алифатическая марки ДЭГ-1 предназначена для использования в составе связующих для покрытий, клеёв, мастик, герметиков, адгезивов, эпоксидных пенопластов, стеклопластиковых изделий, антикоррозионных составов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Норма	Результат
Внешний вид	маслянистая низковязкая жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета	соответствует
Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее	24	25,8
Массовая доля хлор-ионов, %, не более	0,04	0,00
Массовая доля гидролизуемого хлора, %, не более	1,4	1,1
Массовая доля летучих веществ, %, не более	1,5	0,33
Динамическая вязкость при 25 °C, Па·с	70	39

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Отгрузка в стальных бочках; возможна фасовка в пластиковую тару по 0,5 кг. Хранение — в плотно закрытой таре при температуре не выше 30 °C. Гарантийный срок — 12 месяцев со дня изготовления.

Работающие со смолой должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. Все операции проводятся в помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией.