ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ Э 40

Раствор смолы в толуоле (ортоксилоле) · ТУ 20.16.40-015-90352719-2018

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для производства эмалей, лаков, шпатлёвок, а также используется в качестве полуфабриката для производства других эпоксидных смол, заливочных масс и клеёв.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Основа	раствор смолы в толуоле (ортоксилоле)
Внешний вид	высоковязкая прозрачная, без видимых механических включений и следов воды
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	94
Условная вязкость при (20,0 ± 0,5) °С, с	25–40
Массовая доля эпоксидных групп, %	13–15
Массовая доля хлор-иона, %, не более	0,0035
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	0,30–0,35

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Отгрузка в стальных оцинкованных барабанах, масса нетто 55 кг; возможна фасовка в пластиковую тару по 0,5 кг. Хранение — в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях. Гарантийный срок — 18 месяцев со дня изготовления.

В карточке для показателя «Цвет, мг J_2/100 см³» приведены два значения (3 и 5) без пояснения, к чему относится каждое, — в паспорт не вынесено. Работающие со смолой должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. Все операции проводятся в помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией.