ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ KER-215

Диановая эпоксидная смола · вязкость 0,7–1,1 Па·с · бочка 200 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Экстранизковязкая прозрачная эпоксидная смола на основе эпихлоргидрина и дифенилолпропана с добавлением реактивного разбавителя. Без запаха, без растворителя.

Низкая вязкость обеспечивает превосходное смачивание наполнителя и подложки, смола обладает хорошей устойчивостью к осаждению наполнителя.

Применение: композиции для промышленного и гражданского строительства (настилы, компаунды, клеи, растворы); покрытия без растворителей и с высоким содержанием твёрдых частиц; ламинирующие связующие; декоративные изделия, мебель, заливочные композиции.

СВОЙСТВА

- Низкая летучесть и отсутствие запаха
- Превосходное смачивание наполнителя и подложки
- Устойчивость к осаждению наполнителя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Внешний вид	вязкая, прозрачная
Содержание эпоксидных групп	4800–5200 ммоль/кг
Эпоксидный эквивалентный вес	—
Вязкость при 25 °C	0,7–1,1 Па·с
Цвет, APHA	не более 100
Фасовка	железные бочки 200 кг; возможна пластиковая тара по 1 кг
Хранение	плотно закрытая тара, закрытое складское помещение, температура не выше 40 °C

По результатам лабораторных испытаний смола считается склонной к кристаллизации при хранении. Эпоксидный эквивалентный вес в карточке указан как «192~108» — это явная опечатка, значение в паспорт не вынесено, требуется уточнение поставщика. Работающие со смолой должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. Все операции проводятся в помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией.