ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ KER-828

Диановая эпоксидная смола · вязкость 12–14 Па·с · бочка 240 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкая низковязкая эпоксидная смола.

Применяется в строительстве и машиностроении как связующее для композитов при производстве покрытий промышленных полов, клеёв, цементных и заливочных составов; в электротехнической и электронной промышленности — для пропитки, литья, герметизации.

СВОЙСТВА

- Низковязкая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Внешний вид	вязкая, прозрачная
Содержание эпоксидных групп	5260–5420 ммоль/кг
Эпоксидный эквивалентный вес	184–190 г/экв
Вязкость при 25 °C	12–14 Па·с
Цвет, APHA	не более 20
Фасовка	железные бочки 240 кг; возможна пластиковая тара по 1 кг
Хранение	плотно закрытая тара, закрытое складское помещение, температура не выше 40 °C

Работающие со смолой должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. Все операции проводятся в помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией.