ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ KER-836

Диановая эпоксидная смола · вязкость 2,0–3,6 Па·с · бочка 200 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Жидкая полутвёрдая эпоксидная смола. Используется в общих адгезивах, покрытиях и литьевых материалах.

Рекомендована для антикоррозионных и индустриальных покрытий, покрытий по металлам, морских красок, эпоксидных замазок и битумов.

СВОЙСТВА

- Превосходная адгезия
- Отличная механическая прочность
- Химическая стойкость
- Водостойкость
- Отлично смешивается с пигментами и наполнителями
- Более высокая молекулярная масса, чем у стандартных эпоксидных смол, — требует меньшего количества отвердителей и ускорителей
- Может использоваться как модификатор других эпоксидных смол: улучшает эластичность, ударную вязкость и адгезию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Внешний вид	вязкая, прозрачная
Содержание эпоксидных групп	2990–3450 ммоль/кг
Эпоксидный эквивалентный вес	290–334 г/экв
Вязкость при 25 °C	2,0–3,6 Па·с
Цвет, APHA	не более 30
Фасовка	железные бочки 200 кг; возможна пластиковая тара по 1 кг
Хранение	плотно закрытая тара, закрытое складское помещение, температура не выше 40 °C

Работающие со смолой должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. Все операции проводятся в помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией.