ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМОЛА ПОЛИЭФИРНАЯ RADOPOL IN680NC

Изофталевая с неопентилгликолем · непредускоренная · низкая усадка

НАЗНАЧЕНИЕ

Полиэфирная, изофталевая с неопентилгликолем, непредускоренная, нетиксотропная, ненасыщенная смола с низкой усадкой, что снижает деформацию полученных изделий.

Применяется для изготовления изделий методом литья.

СВОЙСТВА

- Низкая усадка — снижает деформацию изделий
- Нетиксотропная
- Непредускоренная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Химическая основа	изофталевая кислота с неопентилгликолем
Ускорение	непредускоренная
Тиксотропность	нетиксотропная
Структура	светлая жидкость
Способ нанесения	непрерывная намотка, литьё
Время гелеобразования при 25 °C с 2 % катализатора	8–15 мин

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Машиностроение
- Производство яхт и катеров
- Химостойкие ёмкости
- Бассейны, аттракционы

Источник данных — описание карточки товара: заводского технического бюллетеня по этой марке в документации поставщика нет.