ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМОЛЫ ЭПОКСИДНЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МАРОК КДА, КДА-2

ТУ 20.16.40-009-90352719-2018 · связующее для стеклопластиков, клеёв, электроизоляционных заливочных композиций

НАЗНАЧЕНИЕ

Смолы эпоксидные модифицированные марок КДА и КДА-2 предназначены для использования в качестве связующего для стеклопластиков, клеёв и электроизоляционных заливочных композиций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	КДА	КДА-2
Внешний вид	вязкая прозрачная жидкость от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета	
Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее	21,5	22
Массовая доля летучих веществ, %, не более	1,5	1,2
Массовая доля хлор-иона (на сухую смолу), %, не более	0,01	0,01
Массовая доля омыляемого хлора (на сухую смолу), %, не более	0,6	0,6
Динамическая вязкость при (25 ± 0,2) °С, Па·с, не более	4,5	3,5
Время желатинизации при (20 ± 2) °С, мин, не менее	70	75

ХРАНЕНИЕ

Плотно закрытая тара, закрытое складское помещение, температура не выше 30 °С. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

ФАСОВКА

Стальные бочки; возможна фасовка в пластиковую тару по 0,5 кг.

Работающие со смолой должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. Все операции проводятся в помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией.