ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ОТВЕРДИТЕЛЬ ПОЛИИЗОЦИАНАТНЫЙ H0002

Отвердитель для полиуретановых материалов · банка 10 л (9,6 кг)

ОПИСАНИЕ

Представляет собой смесь полиизоцианатов в растворителе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Назначение: Полиизоционатный отвердитель H0002 рекомендуется использовать для отверждения полиуретановых транспарентных грунтов и лаков, эмали P12001 и P12002, обеспечивая быстрое высыхание, эластичность плёнки, время жизнеспособности рабочей смеси в течение шести часов.

Дозировка: Добавляется в количестве 50% от массы отверждаемого материала.

Упаковка: Банка коническая металлическая без покрытия 10 л по 9,6 кг.

Условия хранения: Гарантийный срок хранения 6 месяцев. Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещении, избегать воздействия атмосферной влаги и попадания прямых солнечных лучей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Результат испытания
1	Массовая доля нелетучих веществ, %	23,5-24,5	23.9
2	Плотность, г/см3	0,960-0,987	0,9810
3	Содержание изоционатных групп, %	3,5-4,5	3,8