ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВОСК ПОЛИВОСК СВ-6

Полутвёрдая паста на основе натуральных и синтетических восков · ручное нанесение

НАЗНАЧЕНИЕ

Поливоск СВ-6 представляет собой полутвёрдую слабоокрашенную пасту на основе натуральных и синтетических восков. Используется для нанесения на поверхность матриц и форм ручным способом при серийном производстве композитных изделий с целью облегчения отделения изделия от матрицы.

Применение Поливоск СВ-6 делает поверхность более блестящей и может быть использовано для получения конечных изделий для морского, автомобильного, железнодорожного транспорта, отделки помещений, пластиковой мебели, сантехнических материалов и пр.

СОСТАВ И СВОЙСТВА

- Нанесённый одним слоем воск позволяет получить 5–6 изделий при наличии матрицы хорошего качества; для каждой конкретной матрицы количество съёмов определяется практическим путём.
- При правильном применении воск не стекает и быстро впитывается при вытирании. Подтёки обычно становятся заметными после изготовления 100 изделий и появляются на пористых, шершавых и многократно использованных матрицах.
- Подтёки удаляются матричным очистителем Поливоск СДВ — по возможности без наждачной бумаги и полировки, так как они могут выявить мелкие пузыри в слое гелькоута, и поверхность станет тусклой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Температура каплепадения, °C	50–60 (ГОСТ 6793)
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	30 (ГОСТ 31939)
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,3 (ГОСТ 6370)

ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

• Чистой сухой неокрашенной хлопчатобумажной тканью распределите круговыми движениями небольшое количество воска отдельными участками по 0,2–0,3 м² по всей поверхности матрицы, включая кромки, до получения минимально возможной тонкой плёнки без «бороздок» и утолщений.

• Каждый только что покрытый участок немедленно вытрите и располируйте тканью. Оставьте участок на 15–20 минут для высыхания, затем окончательно располируйте до блеска чистой тканью. Если не выдержать время высыхания, воск может подействовать на слой полиэфира как растворитель, и изделие не отделится от матрицы.

• Процесс в зависимости от состояния матрицы (новая или использованная, с идеальной или повреждённой поверхностью) повторяется 3–5 раз с перерывом 15 минут. После нанесения последнего воскового слоя выждать минимум 30 минут.

• При работе с новой матрицей первые несколько изделий могут быть сделаны с помощью Поливоск Н и жидкого матричного разделителя, а последующие — с Поливоск СВ-6.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухих закрытых хорошо проветриваемых помещениях при температуре от 0 °С до +25 °С. Не допускается хранение под непосредственным воздействием солнечного света, влаги и на расстоянии менее 1 м от включённых отопительных приборов.

Гарантийный срок годности — 1 год со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документ	**Обозначение**
Технические условия	ТУ 19.20.29-005-58952969-2017