ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

СМОЛА ПОЛИЭФИРНАЯ ДЛЯ ПРОПИТКИ СТЕКЛОМАТА ЯРКОПОЛ-110

Ортофталевая · тиксотропная · предускоренная · с парафином

НАЗНАЧЕНИЕ

Смола «Яркопол-110» — ортофталевая полиэфирная смола средней реакционной способности с превосходными рабочими характеристиками.

Смола содержит в своём составе парафин, который обеспечивает отвердевшему ламинату отсутствие липкого слоя.

Смола «Яркопол-110» тиксотропная и содержит ускоритель, который обеспечивает короткий период желатинизации и быстрый процесс отверждения в сочетании с относительно низкой экзотермической температурой и коротким периодом съёма с матрицы.

Смола хорошо пропитывает стекловолокно и может применяться как для ручного нанесения, так и для напыления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Химическая основа	ортофталевая полиэфирная смола
Внешний вид	жидкость от синего до фиолетового цвета, без посторонних включений
Плотность при 23 °C	1,13–1,14 г/см³
Массовая доля стирола	35 ± 2 %
Условная вязкость по ВЗ-246 (D = 6 мм)	18–28 с
Динамическая вязкость по Брукфильду (шпиндель 2/12)	1100–1300 мПа·с
Вязкость по Кребсу	90–120 KU
Время гелеобразования при 20 °C с 2 % МЕКП	15–25 мин
Способ нанесения	ручное, напыление