ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

МИКРОТАЛЬК МТ-ГШМ

Микротальк серии «Стандарт»

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Мелкий сухой светлый порошок. Минеральный состав: тальк с включением хлорита, магнезита при отсутствии свободного кварца (<<0,2%) и асбестообразующих пород.

Стандарт: ГОСТ 19284-79, ТУ 5716-003-40705684-2001.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	**Значение**
Плотность, г/см³	2,7÷2,75
Твёрдость (по Моосу)	1÷2
Коэффициент преломления	1,57
Показатель pH	8,5÷9,5
Влажность, %	0,1÷0,2

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МАРКИ МТ-ГШМ

Показатель	**МТ-ГШМ**
Массовая доля SiO_2, %	58÷60
Массовая доля MgO, %	30÷32
Массовая доля прокаленного нерастворимого в соляной кислоте остатка, %	>80
Массовая доля веществ, растворимых в воде, %	0,3
Массовая доля остатка на сите №0045, %	0,5
Частиц менее 20 мкм, %	90
Частиц менее 15 мкм, %	70
Частиц менее 10 мкм, %	50
Частиц менее 5 мкм, %	20
Частиц менее 2 мкм, %	8

ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

Показатель	МТ-ГШМ
Медианный диаметр частиц D50, мкм	10
Максимальный диаметр частиц D98, мкм	32
Белизна по CIELab (ISO 787/1, C/2°), %	85÷95
Яркость по ISO 2470 (R457), %	65÷90
Маслоёмкость, г/100 г	30
Плотность кажущаяся (ISO 787/11), г/см³	0,5÷0,6
То же после уплотнения, г/см³	0,6÷0,7

НОРМЫ ПО ГОСТ 19284-79 ДЛЯ МАРКИ МТ-ГШМ

Марка МТ-ГШМ предназначена для массового производства грунтовок, шпатлёвок.

Показатель	Норма
Белизна (коэффициент отражения), %, не менее	70
Прокаленный нерастворимый в HCl остаток, %, не менее	82
Водорастворимые соли, %	0,3
pH	8,5–9,5
Влага, %, не более	0,5
Остаток на сите № 0045, %, не более	0,5
Частиц менее 10 мкм, %, не менее	70
Частиц менее 5 мкм, %, не менее	40

УПАКОВКА

- полипропиленовые контейнеры МКР с полиэтиленовыми вкладышами по 250–1000 кг;
- бумажные клапанные мешки по 10–50 кг на паллетах (до 1200 кг) с использованием материалов транспортной защиты.