ООО «Компания КМП»
Россия, 443047, Самарская область, г.Самара
ул.Новокуйбышевское шоссе д.51-а оф.3
ИНН 6317140914, КПП 631701001
www.kmp-magazin.ru, info@km-pov.ru
р/с 40702810554400010581, к/с 30101810200000000607
БИК 043601607 в Сбербанке России г.Самара
Техническая поддержка — тел. +7 919 809-88-64, коммерческая служба — тел. +7 987 816-31-08

ЖИДКИЙ ПЛАСТИК J P

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная быстро застывающая система для заливки на полиуретановой основе. Компаунд JETICAST разработан для производства мебельного декора, скульптурных изделий, сувениров, моделирования. Жидкий пластик JETICAST пользуется спросом мастеров, благодаря высоким качественным характеристикам. Хорошая вязкость и пластичность литьевого пластика позволяют заливать изделия со сложной геометрией. Во время заливки компаунд равномерно распределяется внутри опоки, пузырьки воздуха практически отсутствуют. Конечные изделия являются прочными и гладкими.

Свойства данного полиуретанового пластика проверены временем и строительными компаниями. Технология производства изделий из двухкомпонентного пластика получила высокую оценку и зарубежных экспертов. Данный продукт один из самых востребованных в своей категории.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Легок в применении Удобное соотношение смешения 1А:1В по весу Отсутствие резкого запаха 100% сухой остаток, не жирнится со временем Влагоустойчив Поддается ручной и механической обработке Высокая ударопрочность Техника безопасности Работайте с материалом в хорошо проветриваемых и вентилируемых помещениях, применяя индивидуальные средства защиты. Изоцианат токсичен. Попадание материала на кожу и вдыхание его паров может спровоцировать аллергические реакции. Материал предназначен только для промышленного использования. Защищать от влаги.

ХРАНЕНИЕ

Контейнеры с компаундом следует хранить в сухом месте при температуре 20-30°С. Защищать от открытых лучей солнца. Не хранить вблизи нагревательных приборов. Контейнеры всегда должны быть плотно закрыты. Избегайте разлива материала.

JETICAST PREMIUM	**68**
Цвет А/ В	белый
Соотношение А/В по весу	1А:1В
Время жизни (минут)	3
Время отверждения (минут)	20
Твёрдость по Шору (D)	68
Плотность (г/см 3)	1.03
Вязкость (mPas -25 0 C)	100
Прочность на разрыв(kgf /cm 2)	27
Линейная усадка(%)	≤0.3